

Příloha 3

Parametry sortimentace – kulatina, vláknina, palivo
(zjednodušená struktura sortimentů podle Doporučených
pravidel, sortimenty s nadměrkou)

Definice sortimentů

Dřeviny: SM

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	11
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	66
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	8,0-10,0
Max. počet suků, 1/m:	1
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	50
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	60
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: BO

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	11
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	66
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	50
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	60
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: MD

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	15
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	66
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	50
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	60
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: DB**kulatina**

Min. tloušťka čepu, cm:	20
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	33
Jednotky:	% tloušťky
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	80
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: BK**kulatina**

Min. tloušťka čepu, cm:	20
Min. délka výřezu, m:	4,00

Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75

Odkomění:	bez kúry	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Max tvrdá hniloba čela:	25	Jednoduchá křivost	povoleno
Jednotky:	% tloušťky	Složená křivost	povoleno
Max měkká hniloba čela:	0	Trhliny	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny	Točitost	povoleno
Max. jádro čela:	70	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Jednotky:	% tloušťky	Poškození zvěří	povoleno
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0		
Jednoduchá křivost	povoleno		
Složená křivost	zakázané		
Trhliny	povoleno		
Točitost	povoleno		
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané		
Poškození zvěří	zakázané		

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	80
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. jádro čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. jádro čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: OstatníListnate

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	20
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	33
Jednotky:	% tloušťky
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	50
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: SOJ

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	15
Min. délka výřezu, m:	4,00

Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75

Odkomění:	bez kůry	Jednoduchá křivost	povoleno
Max tvrdá hniloba čela:	66	Složená křivost	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny	Trhliny	povoleno
Max měkká hniloba čela:	0	Točitost	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Max. tloušťka suku, cm:	8,0-10,0	Poškození zvěří	povoleno
Max. počet suků, 1/m:	1	palivo	
Jednoduchá křivost	povoleno	Min. tloušťka čepu, cm:	7
Složená křivost	zakázané	Min. délka výřezu, m:	0,50
Trhliny	povoleno	Max. délka výřezu, m:	1,00
Točitost	povoleno	Krok délky výřezu, m:	0,10
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané	Odkomění:	bez kůry
Poškození zvěří	zakázané	Max tvrdá hniloba čela:	100
vláknina		Jednotky:	% výčetní základny
Min. tloušťka čepu, cm:	7	Max měkká hniloba čela:	100
Max. tloušťka čela, cm:	50	Jednotky:	% výčetní základny
Min. délka výřezu, m:	2,00	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Max. délka výřezu, m:	2,00	Jednoduchá křivost	povoleno
Krok délky výřezu, m:	1,00	Složená křivost	povoleno
Odkomění:	bez kůry	Trhliny	povoleno
Max tvrdá hniloba čela:	60	Točitost	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Max měkká hniloba čela:	40	Poškození zvěří	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny		
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0		

Dřeviny: JS

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	20	Max měkká hniloba čela:	40
Min. délka výřezu, m:	4,00	Jednotky:	% výčetní základny
Max. délka výřezu, m:	4,00	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Krok délky výřezu, m:	1,00	Jednoduchá křivost	povoleno
Nadměrek, %:	2,75	Složená křivost	povoleno
Odkomění:	bez kůry	Trhliny	povoleno
Max tvrdá hniloba čela:	25	Točitost	povoleno
Jednotky:	% tloušťky	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Max měkká hniloba čela:	0	Poškození zvěří	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny	palivo	
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0	Min. tloušťka čepu, cm:	7
Jednoduchá křivost	povoleno	Min. délka výřezu, m:	0,50
Složená křivost	zakázané	Max. délka výřezu, m:	1,00
Trhliny	povoleno	Krok délky výřezu, m:	0,10
Točitost	povoleno	Odkomění:	bez kůry
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané	Max tvrdá hniloba čela:	100
Poškození zvěří	zakázané	Jednotky:	% výčetní základny

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7	Max měkká hniloba čela:	100
Max. tloušťka čela, cm:	80	Jednotky:	% výčetní základny
Min. délka výřezu, m:	2,00	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Max. délka výřezu, m:	2,00	Jednoduchá křivost	povoleno
Krok délky výřezu, m:	1,00	Složená křivost	povoleno
Odkomění:	bez kůry	Trhliny	povoleno
Max tvrdá hniloba čela:	100	Točitost	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
		Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: JV

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	20	Nadměrek, %:	2,75
Min. délka výřezu, m:	4,00	Odkomění:	bez kůry
Max. délka výřezu, m:	4,00	Max tvrdá hniloba čela:	33
Krok délky výřezu, m:	1,00	Jednotky:	% tloušťky
		Max měkká hniloba čela:	0

Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	80
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno

Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: LP

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	20
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	33
Jednotky:	% tloušťky
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	50
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

Dřeviny: OL

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	20
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kůry
Max tvrdá hniloba čela:	33

Jednotky:	% tloušťky
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno

Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané	Poškození zvěří	povoleno
Poškození zvěří	zakázané	palivo	
vláknina		Min. tloušťka čepu, cm:	7
Min. tloušťka čepu, cm:	7	Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. tloušťka čela, cm:	50	Max. délka výřezu, m:	1,00
Min. délka výřezu, m:	2,00	Krok délky výřezu, m:	0,10
Max. délka výřezu, m:	2,00	Odkomění:	bez kúry
Krok délky výřezu, m:	1,00	Max tvrdá hniloba čela:	100
Odkomění:	bez kúry	Jednotky:	% výčetní základny
Max tvrdá hniloba čela:	100	Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny	Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	40	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednotky:	% výčetní základny	Jednoduchá křivost	povoleno
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0	Složená křivost	povoleno
Jednoduchá křivost	povoleno	Trhliny	povoleno
Složená křivost	povoleno	Točitost	povoleno
Trhliny	povoleno	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Točitost	povoleno	Poškození zvěří	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno		

Dřeviny: TP

kulatina		Max měkká hniloba čela:	40
Min. tloušťka čepu, cm:	20	Jednotky:	% výčetní základny
Min. délka výřezu, m:	4,00	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Max. délka výřezu, m:	4,00	Jednoduchá křivost	povoleno
Krok délky výřezu, m:	1,00	Složená křivost	povoleno
Nadměrek, %:	2,75	Trhliny	povoleno
Odkomění:	bez kúry	Točitost	povoleno
Max tvrdá hniloba čela:	33	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Jednotky:	% tloušťky	Poškození zvěří	povoleno
Max měkká hniloba čela:	0	palivo	
Jednotky:	% výčetní základny	Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0	Min. délka výřezu, m:	0,50
Jednoduchá křivost	povoleno	Max. délka výřezu, m:	1,00
Složená křivost	zakázané	Krok délky výřezu, m:	0,10
Trhliny	povoleno	Odkomění:	bez kúry
Točitost	povoleno	Max tvrdá hniloba čela:	100
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané	Jednotky:	% výčetní základny
Poškození zvěří	zakázané	Max měkká hniloba čela:	100
vláknina		Jednotky:	% výčetní základny
Min. tloušťka čepu, cm:	7	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Max. tloušťka čela, cm:	50	Jednoduchá křivost	povoleno
Min. délka výřezu, m:	2,00	Složená křivost	povoleno
Max. délka výřezu, m:	2,00	Trhliny	povoleno
Krok délky výřezu, m:	1,00	Točitost	povoleno
Odkomění:	bez kúry	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Max tvrdá hniloba čela:	100	Poškození zvěří	povoleno
Jednotky:	% výčetní základny		

Dřeviny: BR

kulatina		Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Min. tloušťka čepu, cm:	20	Jednoduchá křivost	povoleno
Min. délka výřezu, m:	4,00	Složená křivost	zakázané
Max. délka výřezu, m:	4,00	Trhliny	povoleno
Krok délky výřezu, m:	1,00	Točitost	povoleno
Nadměrek, %:	2,75	Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Odkomění:	bez kúry	Poškození zvěří	zakázané
Max tvrdá hniloba čela:	33	vláknina	
Jednotky:	% tloušťky	Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max měkká hniloba čela:	0	Max. tloušťka čela, cm:	50
Jednotky:	% výčetní základny	Min. délka výřezu, m:	2,00

Max. délka výřezu, m:	2,00	Min. délka výřezu, m:	0,50
Krok délky výřezu, m:	1,00	Max. délka výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kúry	Krok délky výřezu, m:	0,10
Max tvrdá hniloba čela:	100	Odkomění:	bez kúry
Jednotky:	% výčetní základny	Max tvrdá hniloba čela:	100
Max měkká hniloba čela:	40	Jednotky:	% výčetní základny
Jednotky:	% výčetní základny	Max měkká hniloba čela:	100
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0	Jednotky:	% výčetní základny
Jednoduchá křivost	povoleno	Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Složená křivost	povoleno	Jednoduchá křivost	povoleno
Trhliny	povoleno	Složená křivost	povoleno
Točitost	povoleno	Trhliny	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno	Točitost	povoleno
Poškození zvěří	povoleno	Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
palivo		Poškození zvěří	povoleno
Min. tloušťka čepu, cm:	7		

Dřeviny: SOL

kulatina

Min. tloušťka čepu, cm:	20
Min. délka výřezu, m:	4,00
Max. délka výřezu, m:	4,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Nadměrek, %:	2,75
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	33
Jednotky:	% tloušťky
Max měkká hniloba čela:	0
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	zakázané
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	zakázané
Poškození zvěří	zakázané

vláknina

Min. tloušťka čepu, cm:	7
Max. tloušťka čela, cm:	50
Min. délka výřezu, m:	2,00
Max. délka výřezu, m:	2,00
Krok délky výřezu, m:	1,00
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny

Max měkká hniloba čela:	40
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno

palivo

Min. tloušťka čepu, cm:	3
Min. délka výřezu, m:	0,50
Max. délka výřezu, m:	1,00
Krok délky výřezu, m:	0,10
Odkomění:	bez kúry
Max tvrdá hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max měkká hniloba čela:	100
Jednotky:	% výčetní základny
Max. tloušťka suku, cm:	999,0-999,0
Jednoduchá křivost	povoleno
Složená křivost	povoleno
Trhliny	povoleno
Točitost	povoleno
Rakovin, mech. poškození, štepiny	povoleno
Poškození zvěří	povoleno